


Teknisk datablad**KEIM Contact-Plus****1. Produktbeskrivelse**

KEIM Contact-Plus er en grundmaling på silikatbasis efter DIN 18363.2.4.1 med tilsætning af glasfibre og mineralske fyldstoffer i forskellige kornstørrelser og kornformer.

2. Anvendelsesområde

KEIM Contact-Plus anvendes til udjævning af sprækker og krakeleringer med en bredde på op til 0,5 mm og til udjævning af strukturforskelle. Med KEIM Contact-Plus kan organisk bundne gamle belægninger med god bæreevne forberedes til strygning med KEIM silikatfarver. Denne renoveringsgrunder bruges, når de organisk bundne gamle malingslag ikke fjernes pga. miljøbelastninger, for høje omkostninger, eller fordi disse ikke kan fjernes.

3. Produktgenskaber

- brobygger mellem gamle organiske underlag og efterfølgende lag KEIM silikatfarve,
- udjævner krakeleringer op til en bredde på 0,5 mm,
- strukturudjævnende
- ikke filmdannende
- ikke brændbar,
- UV – bestandig.

Materialespecifikationer:

Vægtfylde:	1,69 g/cm ³
Vanddampdiffusionsmodstand:	$S_d = 0,02$ m
Maks. kornstørrelse:	0,5 mm
pH-værdi:	ca. 11,4

Farvnuance:

Hvid.

4. Fremgangsmåde**Klargøring af underlag**

Underlaget skal have en god bæreevne, være tørt, rent, støv- og fedtfrit. Løse dele af gamle organisk bundne malingslag samt urenheder skal fjernes enten med mekaniske metoder eller med højtryksrensere. Større ujævnheder udbedres med KEIM Letspartelmasse eller evt. KEIM Universalpuds. På disse reparationssteder skal de gamle malingslag fjernes helt.

Anvendelse:

KEIM Contact-Plus skal principielt bruges uforyndet og påføres jævnt med en malebørste med diagonale strøg. KEIM Contact-Plus skal altid males over med 1 eller 2 lag maling, f. eks. med KEIM Granital eller KEIM Soldalit maling.

Vælges en lys farvnuance, er det som regel nok med et uforyndet lag slutmaling. Vælges en mørkere farvnuance, skal KEIM Contact-Plus males over ad 2 gange, f.eks.:

Mellemstrygning:
med fortyndet KEIM Granital (max. 2 l KEIM Special-Fixativ pr 10 kg)

Slutmaling:
med uforyndet KEIM Granital.

KEIM Contact-Plus kan tones med KEIM Granital, KEIM Concretal maling eller KEIM Farvekoncentrater med en tilsætning på op til 10 %.



KEIM Contact-Plus

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på $> + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Bør ikke påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag. Beskyt den malede flade mod direkte sol, vind og regn under påføringen og i tørretiden.

Tørretid:

Mellem strygningerne overholdes en tørretid på min. 12 timer.

Forbrug:

På glat, ikke-sugende underlag pr. stryging: ca. 0,4 kg KEIM Contact-Plus pr. m^2 .

De oplyste forbrugstal er vejledende værdier og afhængige af underlagets beskaffenhed, malingens sammensætning og forarbejdningsmåden. Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes på selve objektet ved prøvestrygning

Rengøring af værktøjet:

Rengøres med meget vand straks efter brug. I arbejds pauser opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

5. Leveres i

Spande med 5 kg og 25 kg.

6. Opbevaring

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. Mærkning

Ingen.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), skal beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Stænk på omkringliggende flader eller befærdede arealer skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993).

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.