


Teknisk datablad

KEIM Let spartelmasse



1. Produktbeskrivelse

KEIM Let spartelmasse er en brugsklar spartelmasse på silikatbasis med lette tilslag. Velegnet til brug på mineralske underlag, både indendørs og udendørs.

2. Anvendelsesområde

KEIM Let spartelmasse anvendes til heldækkende udspartling af ujævne underlag med henblik på forberedelse til slutmaling (se afsnittet "Videre behandling"). Kan anvendes i forbindelse med opsætning af væv til armering.

3. Produktegenskaber

- kan anvendes overalt
- meget let at forarbejde
- velegnet til maskinel forarbejdning
- let at slibe
- fin, ensartet overflade
- vandafvisende

Materialoespecifikationer:

Lagtykkelse:	0-3 mm
Kornstørrelse:	0-0,5 mm
Massefylde:	ca. 1,5 g/cm ³
Dampdiffusionsmodstand s_{d1} :	ca. 0,05 m ved 2 mm lagtykkelse

Farvenuance:

Naturhvid og svarende til KEIM Palette exclusiv.

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Underlaget skal være fast, rent, tørt og bæredygtigt. Løstsiddende materiale (også gammel maling) skal fjernes med stålborste, spartel eller højtryksspuler. Større reparationer skal udføres med en dertil egnet reparationsmørtel.

Anvendelse:

Spartelmassen er klar til brug. Massen omrøres grundigt inden brug. Påføres med stålbræt (ca. 2 mm).

Ved opsætning af væv påføres første spartellag (ca. 2 mm), vævet trykkes ind med stålbræt eller tør rulle, og overskydende spartelmasse glattes med stålbræt. Efter hærkning af første spartellag påføres det andet lag med stålbræt.

Den samlede lagtykkelse må ikke overstige 4 mm. Dybere huller forspartles.

Tørretid:

Tørretiden afhænger af lagtykkelse og vejrlig.

Tynde lag, tørt vejr: 1 dag
Tykkere lag, fugtigt vejr: flere dage

Fortynding:

Spartelmassen anvendes ufortyndet. (Hvis det er nødvendigt, kan der fortyndes med KEIM Special-Fixativ. Tilsætning af fremmede stoffer er ikke tilladt.

Videre behandling

KEIM Let spartelmasse kan navnlig overstryges med KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Ecosil og KEIM Optil i henhold til brugsanvisning. KEIM Let spartelmasse egner sig ikke til overmaling med KEIM Purkristalat.

Forbrug:

Pr. mm lagtykkelse ca. 1,5 kg/m². Det nøjagtige forbrug fastlægges ved prøver på det konkrete underlag.



KEIM Let spartelmasse

Arbejdsbetingelser

Luft- og underlagstemperatur minimum +8°C, relativ luftfugtighed maks. 80%. Må kun anvendes i tørt vejr. Må ikke påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag. Beskyt nyspartlede flader mod regn.

Rengøring af værktøjet:

Rengøres straks med rent vand, når arbejdet afbrydes eller afsluttes.

5. Leveres i

Spande med 5 kg og 25 kg.

6. Opbevaring

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 6 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. Mærkning

Ingen.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.